

PAVING SEAL

Rozpouštědlový, těsnící a ošetřující přípravek na zámkovou a kamennou dlažbu

PAVING Seal je rozpouštědlový čirý roztok, odolný vůči UV záření, určený k penetraci povrchu dlažby z kostek nebo jiných betonových výrobků (např.: zámkové dlažby). Výrobek se zpravidla používá k ošetření povrchu dlažby a tím zvýšení estetického vzhledu kostek, dlaždic a dalších betonových výrobků.

Rovněž zabraňuje pronikání nečistot, čímž usnadňuje její údržbu. Takto ošetřený povrch zvýší jeho odolnost vůči oděru a chrání spáry s pískem proti erozi a zaplevelení.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

- Snižuje úbytek písku ze spár.
- Omezuje výskyt výkvětů.
- Výrazně snižuje nasákavost povrchu.
- Je resistantní vůči vodě a UV záření.
- Zabraňuje růstu mechu a plevelů.
- Zvyšuje barevný tón dlažby.
- Napomáhá snadnému odstranění oleje a jiných forem znečištění.

NÁVOD NA POUŽITÍ

PAVING Seal je možné aplikovat na nově položenou, tak i na starou zámkovou dlažbu, dlažby z kostek a prefabrikovaných kamenných dlaždic.

Novou dlažbu z kostek nebo dlaždic je nutné před aplikací důkladně zamést a odstranit povrchové znečištění spárovým pískem.

Stávající dlažbu je nutné očistit vhodným způsobem. Nejvhodnější je tlakové čištění plochy pomocí vysokotlakých čističů.

Před plošným čištěním, je nutné odstranit lokální znečištění masnotou, plevelem, nátěrovými hmotami apod. vhodným čisticím prostředkem **PALM Crete**.

Vyčištěnou plochu je nutné před aplikací impregnačního nátěru **PAVING Seal** nechat řádně vyschnout. Po vyschnutí je možné doplnit spárový písek vmetením do spár na úroveň spodního okraje hrany dlaždic. Používejte pouze vysušený spárový písek! Vlhkost, zadržovaná dlaždicí a pískem, zabrání řádnému vniknutí prostředku do pórů a může mít za následek lokální zblednutí povrchu.

PAVING Seal aplikujte nejlépe za jasného nebo stálého počasí bez hrozby srážek.

PAVING Seal lze nanášet stříkáním vhodným postřikovačem, lakovacím válečkem, nebo štětcem.

V případě aplikace postřikovačem, používejte pouze postřikovače s těsněním **VITON!** K úplnému pokrytí spáry s pískem se vyžadují dvě aplikace přípravku.

Tyto lhůty se mohou zkracovat nebo prodlužovat v závislosti na okolní teplotě. Během vysoušení chraňte před deštěm. Neaplikujte přípravek, je-li teplota při zemi nad 30°C nebo pod 5°C. Po použití omyjte všechny pomůcky ředidlem **XYL THINNER**.

TECHNICKÉ ÚDAJE

BALENÍ

PAVING Seal se dodává v nádobách 5 litrů a 25 litrů.

SPOTŘEBA / VYDATNOST

PAVING Seal 3 m²/l, tedy 0,33 l/m² v jedné nebo dvou vrstvách, v závislosti na pórovitosti ošetřovaného povrchu a druhu aplikace. Při aplikaci postřikem je spotřeba výrazně nižší.

DOBA SCHNUTÍ

Povrch je suchý na dotyk po 3 hodinách při teplotě 20°C. Pochozí je povrch po 6 hodinách při 20°C, pojezd vozidel po 48 h při 20°C.

SKLADOVATELNOST

12 měsíců ode dne expedice v neotevřených originálních obalech. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.

ČIŠTĚNÍ NÁRADÍ

Na čištění použitého náradí používejte ředidlo **XYL THINNER**.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Skladujte na větraném, chladném místě, chráněném před mrazem, v originálních uzavřených nádobách. Chraňte před otevřeným ohněm a vysokými teplotami.

PAVING Seal je hořlavá kapalina. Nekuřte. Větrejte při práci a používejte respirátor. Bod vznícení 40°C (Abel úv přístroj).